

CORTEGA^{MD} Second Look^{MD}

Tégulaire
texture intermédiaire



SUSTAIN[®]
Systèmes de
plafond durables
à haute performance



▲ Panneaux Cortega Second Look II avec système de suspension Suprafine[®] XL[®] de 9/16 po

Panneaux de texture moyenne; option économique avec une option de planche rainurée.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les panneaux Cortega Second Look font partie du portfolio Sustain[®], et répondent aux normes au développement durable les plus strictes de l'industrie
- Économique
- Motifs géométriques rainurés

COULEUR



Blanc
(WH)

VUES DE FACE



Cortega Second Look I – rainures créant l'aspect de carrés de 12 po x 12 po nom.



Cortega Second Look II – rainures créant l'aspect de carrés de 24 po x 24 po nom.

DÉTAIL



Cortega Second Look

CORTEGA^{MD} Second Look^{MD}

Téglulaire
texture intermédiaire



Declare

LEED[™] WELL[™] LBC

JUSQU'À **55 %** CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- sources de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité d'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Green Genie[™]
armstrongplafonds.ca/greengenie

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un haut niveau de performance.

\$\$\$\$

N° d'article	Dimensions (pouces)	Acoustique homologuée UL		Total Acoustics [™]	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistance à la moisissure	Résistance à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie	
		CRB +	CAP											
CORTEGA Second Look I Téglulaire à angle 15/16 po	2765	24 po x 48 po x 3/4 po	0,55	35	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
CORTEGA Second Look II Téglulaire à angle 15/16 po	2758	24 po x 48 po x 3/4 po	0,55	40	S.O.	Fire Guard	0,81	S.O.	Standard	•	Standard	•	•	1 an
Téglulaire à angle 9/16 po	2767	24 po x 48 po x 3/4 po	0,55	35	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	•	Standard	•	•	1 an
Téglulaire à angle 9/16 po	2776	24 po x 48 po x 3/4 po	0,55	30	S.O.	Classe A	0,81	S.O.	Standard	•	Standard	•	•	1 an

Les numéros rouges sont les articles Fire Guard.

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics[™] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériel

Fibre minérale hydroformée.

Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine.

Résistance au feu

Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Fire Guard : Plafond résistant au feu si utilisé dans des assemblages LA applicables.

Classification de la norme ASTM E1264

Type III, forme 2, motif C D K

Résistance à l'humidité/à l'affaissement

Panneaux de plafond à performance standard, recommandés pour les bâtiments fermés avec un système CVC qui fonctionne continuellement.

Émissions de COV

(articles avec le suffixe PB seulement)

Certifié Or Greenguard

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED[™], la norme WELL Building Standard[™], Living Building Challenge[™] (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES, protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Énergie primaire (énergie grise)

Consultez toutes les données concernant l'ACV sur nos déclarations de produits écologiques DEP.

Haut contenu recyclé

Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

PRODUIT À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES HOMOLOGUÉ UL.COM/GG UL2818



Valeur d'isolation

2765, 2758, 2767, 2776 – Facteur R – 1,5 (unités BTU); Facteur R – 0,28 (unités Watts)

Poids; pi ca/carton

2765 – 0,73 lb/pi ca; 80 pi ca/ctn
2758 – 1,26 lb/pi ca; 64 pi ca/ctn
2776 – 0,70 lb/pi ca; 80 pi ca/ctn

Commande minimum

1 carton, exclut les panneaux de dimensions sur commande : Dimensions des panneaux suspendus carrés ou téglulaires Cortega.